

# BENDERS NATURSTEN

## Bohus Blocksteg Rustik



### *Råkilade, lämpliga som terrängtrappsteg.*

Helt råkilade blocksteg används ofta som terrängtrappor ute i naturen. För att underlätta för t.ex. barnvagnar kan ramper i granit anslutas. Blocksteg kan även fås med kontrastmarkering på botten- och överstegen, samt som radiella steg.

#### **Blocksteg kan fås med kontrastmarkering**

Det enklaste sättet är att man monterar bottensteg och översteg i en färgavvikande stensort av t.ex. svart diabas eller vit granit. Kontrastmarkering kan också göras med försänkt list med bredd 50 mm och tjocklek 10-30 mm eller försänkt puck med  $\varnothing$  50 mm och tjocklek 10-30 mm. Vit alternativt svart sten.

#### **AMA-kod**

GBB.572

#### **Material**

Grå Bohusgranit från Ävja eller Näsinge. Material från andra stenbrott kan också beställas. Färgskiftningar och kvartsränder kan förekomma.

#### **Ytbearbetning**

Synliga ytor: Råkilade (kloyta med max 25 mm knölar) med tillsatta raka kanter och utan märken efter kilhål.

Undersida: Sågad alternativt råkilad (med max 50 mm knölar).  
Baksida: Råkilad alternativt sågad.

Kortändar: Halvt diagonalt synliga, helt synliga eller fogändar.  
Om ej annat anges levereras stegen med flammade fogändar.

#### **Mått**

Stegen kan tillverkas med mått enligt beställarens önskemål i längder upp till 2400 mm.

#### **Standardmått**

Sort	Längd, mm	Bredd, mm	Synlig bredd, mm	Höjd, mm	Vikt, kg/m ca
Översteg	1400 ± 4	330 ± 10	330	150 ± 4	135
Mellansteg	1050 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145
Mellansteg	1400 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145
Mellansteg	2100 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145
Bottensteg	1400 ± 4	350 ± 10	330	170 ± 10	160
Rampsteg	300 ± 4	350 ± 10	330	150 ± 4	145



#### **Övrigt**

Bottensteg är ca 20 mm tjockare än övriga steg. Översteg har tillsatt rak bakkant. Liggkanter hugges på över- och undersidor. Fogar med steg i samma plan bör göras 8 mm breda. Ramper tillverkas 300 mm breda, mellan dessa monteras steg med längden 300 mm.

