

CE

Benders Sverige AB

**Bohusgranit Ek. förening
Box 20
535 21 Kvänum**

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 29' 30"/E 11° 25' 55"
Grå Ävja

16

EN 1469 Naturstensprodukter – Plattor för inklädnad

Byggproduktens avsedda användning:
Beklädnadsgranit - Plattor för inklädnad

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Harmoniserad teknisk spec.
Påverkan av brand utifrån	Klass A1	
Böjhållfasthet (medelvärde)	15,4 MPa	EN 12372
Vattenabsorption	0,2 vikt %	EN 13755
Utsjälkingshållfasthet	2 550N	EN 13364
Frostresistens (Böjhållfasthet)	- 8 %	EN 12371
Slaghållfasthet	6 J	EN 14158
Densitet	2 680 kg/m ³	EN 1936

PRESTANDEKLARATION – BG01