

# MONTERINGSANVISNING



## *Flexifog - för hållbara vackra fogar*

Benders Flexifog minskar risken för ogräs i fogarna samt myror och insekter mellan stenarna. Fogen används för bästa resultat med marksten eller plattor med distanser då du får en naturlig fog och ger ett bra slutresultat. Bender Flexifog är en polymerbaserad bergkross som stabiliserar och stärker din stenläggning då den hårdnar.

# MONTERINGSANVISNING

Flexifog 2983810-E



Bender Flexifog rinner lätt ner i fogarna och är enkel att applicera. Härdningen aktiveras med vatten. För att uppnå ett gott resultat krävs en temperatur över 15 grader under härdningstiden. Flexifog är inte en produkt som hårdnar till fullo och är tänkt att användas på ytor som trädgårdsgångar och mindre trafikerade ytor. Flexifog används till fogar mellan 3-7 mm för bästa resultat. Viktigt är också att man säkrar och låser ytan med t ex kantsten, för att hålla fogarna intakta. Uppstår sättningar eller andra rörelser efter fogning kan den härdade fogen spricka och lossna.

## 1. Installation

Ytan måste vara torr och temperaturen bör vara minst 15 grader. Vid temperaturer under detta stelnar inte fogen.

Sprid sanden jämt över ytan och sopa diagonalt över ytan flera gånger så att fogarna fylls väl. Upprepa gärna proceduren för att säkerställa att fogarna fylls väl. Vid markstensläggning kan vibroplatta användas för att kompaktera fogen ytterligare. Var noga med att inte lämna Flexifog på ytan om regn eller dagg väntas på natten. För bästa resultat bör säckens innehåll blandas innan applicering.

## 2. Bevattning

Borsta ytan med en fin borste och var noga med att avlägsna allt överskott. Det förhindrar att ev. överskottsmaterial blir aktiverat av vatten och fastnar på ytan.

Vid bevattning använd ett munstycke med dimstråle. Bevattna ytan utan att Flexifogen spolats ur sin fog. Låt vattnet sjunka undan och bevattna ytan lätt ytterligare en gång så att hela fogen blir genomblöt. Korrigera vattenmängden så att skumbildning och rinnande vatten undviks då detta påverkar fogens härdningsegenskaper.

## 3. Torkning

Bender Flexifog stelnar efter det den genomhärdat och skall inte utsättas för regn eller fukt under härdningstiden, ca 24 timmar. Regn innan fogen stelnat påverkar resultatet även på längre sikt. Fuktiga förhållanden, såsom markfukt och/eller

dagg, förlänger torktiden. Torktiden beror normalt på fogens tjocklek, bredd och yttre förhållanden såsom väder och markfukt. Om ytan täcks, tillse god ventilation för att inte förlänga torktiden. Fogen mjuknar något vid fuktiga förhållanden för att sedan stelna något igen.

**OBS!** Används ej för ytor som ständigt är våta eller ligger under vatten. Bender Flexifog skall ej användas om markstenen sätts i ett odränerat underlag som tex betong. **Förvaras torrt.**

### Fakta

Vikt:	20 kg
Antal/pall:	48 st
Minimal fogbredd:	3 mm
Maximal fogbredd:	7 mm
Minimal fogdjup:	40 mm

### Åtgång Bender Flexifog

Marksten 50 mm	ca 2,5 kg/m <sup>2</sup> (3 mm fog)
Plattor 50 mm	ca 1,4 kg/m <sup>2</sup> (3 mm fog)