



**Benders Sverige AB**

**Bohusgranit Ek. förening**

Box 20

535 21 Kvänum

Swedish Flivik

Geokoordinater (lat/lon): N 57° 32' 10"/E 16° 34' 56,7"

**22**

**EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk**

Produktens avsedda användning:  
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet	12,1 – 13,8 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	53 SRV, torr, 16 SRV, våt	EN 14231
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 708 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 447mm <sup>3</sup>	EN 14157

**PRESTANDADECLARATION – BG30**