



Benders Sverige AB

Bohusgranit Ek. förening

Box 20

535 21 Kvänum

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 56° 35' 2,6''/E 14° 12' 30,3''
Svart Diabas

21

SS-EN 1342 Gatsten av natursten för utomhusbruk

Produktens avsedda användning:
Gatsten av granit för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Tryckhållfasthet	244 MPa	EN 1926
Halkmotstånd	49 SRV, torr, 14 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd	NPD	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 970 kg/m ³	EN 1936
Nötningsmotstånd (B-Böhme)	5 984 mm ³	EN 14157

PRESTANDEDEKLARATION – BG06