



**Benders Sverige AB**

**Bohusgranit Ek. förening  
Box 20  
535 21 Kvänum**

Swedish Flivik  
Geokoordinater (lat/lon): N 57° 32' 30,9''/E 16° 34' 05,0''

24

**EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk**

Produktens avsedda användning:  
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet	16,5 – 17,6 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	53 SRV, torr, 16 SRV, våt	EN 14231
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 680 kg/m <sup>3</sup>	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 447mm <sup>3</sup>	EN 14157

**PRESTANDADEKLARATION – BG30**