



Benders Sverige AB

Bohusgranit Ek. förening

Box 20

535 21 Kvänum

Stoneset

Portugal

Castro Daire

24

EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk

Produktens avsedda användning:
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet (medelvärde)	18,7 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	71 SRV, torr, 49 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd (Böjhållfasthet)	- 6 %	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,3 vikt %	EN 13755
Densitet	2 620 kg/m ³	EN 1936

PRESTANDEDEKLARATION – BG112