



Benders Sverige AB

**Bohusgranit Ek. förening
Box 20
535 21 Kvänum**

Geokoordinater, WGS84 (lat/lon): N 58° 22' 05''/E 11° 29' 33''
Grå Nolby

19

EN 1341 Markbeläggningsplattor av natursten för utomhusbruk

Produktens avsedda användning:
Granithäll för markbeläggning utomhus

Väsentliga egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Böjhållfasthet (medelvärde)	17,9 MPa	EN 12372
Halkmotstånd	58 SRV, torr, 45 SRV, våt	EN 14231
Frostmotstånd (Böjhållfasthet)	- 9 %	EN 12371
Övriga deklarerade egenskaper:	Prestanda:	Metod:
Vattenabsorption	0,1 vikt %	EN 13755
Densitet	2 640 kg/m ³	EN 1936
Nötningsmotstånd (Böhme)	5 751 mm ³	EN 14157
Slaghållfasthet	7 J	EN 14158

PRESTANDADECLARATION – BG09