



Vedlikehold av belegningsstein og heller

Korrekt utført legging av belegningsstein og heller gir ett belegg du kan ha glede av i mange år. Belegningen er tilnærmet vedlikeholdsfri, men med alt som ligger utendørs skjer en gradvis tilsmussing grunnet forurensinger i luften og fra trafikk. For å holde din belegningsstein i bra stand følger her noen tips og vedlikeholds råd.

INSTRUKSJON

Vedlikehold av belegningsstein og heller



Rengjøring

Skitt og smuss som kommer fra forurensinger i luften og fra trafikk tas enklest bort med vann og kost. Ved vanskeligere skitt og smuss tilsett rengjøringsmiddel.

Påfylling av fugesand

Fugen er en vesentlig del av din belegning og det er viktig at den til enhver tid er fylt for at belegget ikke skal bli ustabil. En god og velfylt fuge gjør det også vanskeligere for ugress å få feste.

Vær og vind kan ta med seg en del av fugematerialet, derfor kan det kreves komplettering av Benders fugesand (anbefalt fraksjon er 0-1 mm for Labyrint serien og 0-2 for øvrig belegningsstein).

Mose, sopp og alger

På terrasser, gangveier og gårdsplasser kan det i noen tilfeller oppstå mose, sopp eller alger på belegget. Belegget kan ved behov sopes ren for større mosedotter og sprøytes med Benders Tak- og Markrengjøring, dette dreper mose, sopp og alger og legger igjen en beskyttende hinne. Alternativt kan det brukes 10% ammoniakløsning, ugressmiddel (ugressmiddelet må ikke inneholde jernoksid, da dette misfarger betong) eller klorinløsning 1:1.

Olje

Oljeflekker kan vaskes bort med et skuremiddel og varmt vann. Ulike typer avfetting går også bra (prøv på et lite synlig felt først). Ferske oljeflekker suges opp med papir, fille eller sagflis. Olje skader ikke steinen.

Maling

For å suge opp løsemiddelbasert maling anvendes en fille, deretter dekkes flekken med sagflis i ca. 1 døgn. Vannbasert maling tas også opp med en fille, men deretter skal overflaten vaskes med rent vann. Maling som har tørket skrubbes bort med skuremiddel eller cellulose tynner.

Rustflekker

Rustflekker kan vaskes bort med børste.

Kalkutfelling

Kalkutfelling kan forekomme men gir ikke grunnlag for reklamasjon. Det går ikke utover produktets bestandighet og er en naturlig del av betongens herdingsprosess. Som regel slites/forsvinner kalkutfelling etter en tid. Ved vanskelige flekker kan saltsyre (blanding 1:5) brukes med etterfølgende vask. Unngå syre på vekster og omgivelser. Husk å skylle med mye vann. Etter syrebehandlingen kan overflaten på steinen bli mer ru og fargen kan endre seg.

Vintervedlikehold

Vinter og snø er dessverre ikke bare glitrende landskap og varm kakao. Nei, det er også assosiert med is og holke, både synlig og skjult, men alltid til stor irritasjon om det er på gårdsplassen, gangstier eller veien der du kjører. Uansett er salting en populær metode for istining. Resultatet er ofte bra, men det er en metode som ikke er spesielt skånsom mot overflaten den er på, og miljøet rundt.

Derfor tenkte vi å bistå med noen tips om hvordan du kan utføre vintervedlikeholdet på ditt belegg på en måte som er skånsom for både belegget og miljøet:

- Ikke anvend salt på belegget da skader slik som en mer porøs overflate og skjørere belegningsstein/heller kan oppstå som følge av salting.
- Belegget skal måkes fri for snø og siden gruses for bedre grep.
- Skyll gjerne av belegget der hvor bilder parkeres ofte, spesielt om det er på samme sted hver dag. Snøen som blir liggende i hjulbuene inneholder ofte konsentrerte mengder med salt, hvilket over tid sliter på betongoverflaten.

OBS! Salt kan skade betongen og bør derfor unngås. Andre ismeltingsprodukter kan også være svært skadelig for betongen.

INSTRUKSJON

Vedlikehold av belegningsstein og heller



Ugress

For å bekjempe ugress kan, utenom ugressmiddel (ugressmiddelet må ikke inneholde jernoksid, da dette misfarger betongen), et flertall metoder brukes. På mindre belegg er mekanisk rensing et godt og effektivt alternativ. En annen miljøvennlig metode som egner seg for større flater er brenning med ugressbrenner. NB! For kraftig bruk kan skade betongen.

Antikkbehandling

I vårt sortiment Mark finnes det en rekke produkter som vi nevner med modellnavnet suffikset "antikk" (f.eks. Labyrint antikk, Troja antikk osv.). En antikk stein er i motsetning fra en "skarp" stein bearbeidet for å få ett eldet utseende. For å oppnå dette så benytter vi oss av to metoder, tromling eller hamring. Begge bearbeidingsmetodene skjer etter at steinen er

støpt og herdet og kan ved første øyekast etter behandlingen se ganske grov ut.

Ved tromling plasseres steinene i en stor roterende tunnel og steinene slås i hverandre, hvilket kan medføre at store og små biter kan slås bort. Ved hamring kjøres steinene gjennom ett hammerverk som kan forårsake spor som ligner de merkene som kan oppstå når man kjører på belegget med kjetting. Prosessene påvirker ikke styrken på steinen, men gir den kun ett annet utseende.

For å oppnå det som oppfattes som et antikk utseende, kreves det hard behandling og resultatet kan bli steiner som har grovt utseende men som fortsatt er innenfor rammen for hva som er forenlig med prosessen og anses ikke for å være reklamasjonsgrunnlag.