

Fleksifuge minsker risikoen for ugress i fugene samt for maur og insekter mellom steinene.

Fleksifuge anbefales å brukes til belegningsstein og heller med store fuger. Den passer til Orlando, Fantasi och Ocala.

Fleksifuge er en polymerbasert knust masse som herder på ca 3 timer. Den stabiliserer og styrker belegget.

Fleksifuge renner lett ned i fugene og er enkel å fylle. Herdningen aktiveres med vann og begynner etter noen minutter. Etter ca 3 timer oppnås en erosjonsfri fuge.

LEGGEANVISNING

1. Påføring

Overflaten må være tørr og temperaturen over 10°C. Spre fugemassen jevnt utover overflaten og sop diagonalt flere ganger slik at fugene fylles godt. Hver nøye med at det ikke ligger igjen fleksifuge på overflaten hvis det er fare for regn eller dugg.

2. Vanning

Børst overflaten med en fin børste og bruk gjerne en løvblåser for å fjerne overskudd av Fleksifuge fra overflaten. Det forhindrer at overskuddsmateriale blir aktivert av vann og setter seg fast på overflaten.

Best. nummer

2983810-E Fleksifuge grå

Fakta

Vekt: 20 kg

Minimum fugebredde: 3 mm

Maksimal fugebredde: 7 mm

Minimum fugeybde: 40 mm

Forbruk Fleksifuge

Belegningsstein 50 mm ca 2,5 kg/m²

Heller 50 mm ca 1,4 kg/m²



Fantasi med Fleksifuge

Vann ikke mer enn 20m² av gangen og bruk et munnstykke hvor du kan justere strålen. Vann ca 30 sek uten at Fleksifuge spyles ut av fugene. La vannet synke ned og vann ytterligere 30 sek slik at alle fugene blir gjennomvåte. Vann de neste 20 m² umiddelbart. Tilpass vannmengden slik at skummende og rennende vann unngås.

3. Herding

Fleksifuge blir vannfast etter ca 3 timer og skal ikke utsettes for regn under den tiden. For å oppnå maksimalt resultat bør fugen tørke ca 48 timer. Kjøretøy kan ikke benyttes på belegget før etter 48 timer.

OBS! Kan ikke brukes på belegg som ofte blir våte eller står under vann. Fleksifuge skal ikke brukes på flater hvor underlaget ikke er drenerende, som for eksempel betong.

Oppbevares tørt!