

# PRODUKTARK

## PU Steinlim

Art nr 098001



***Benders PU Steinlim er et 1-komponent lim for liming av støttemurer og lignende utendørsprodukter.***

Limet hefter godt på betong og naturstein. Benders PU Steinlim får en sterk limfuge allerede etter 30 minutter.

**Bruksanvisning:** Alle overflater må være fri for fett, skitt og lignende. Overflaten må fuktes før påføring. Kan benyttes i temperaturer fra -5°C og opptil +35°C, men flasken må ha en temperatur på minst +5°C. Vi anbefaler at flasken holder romtemperatur ved bruk. Ristes godt før bruk.



### Artikkelinformasjon

Vekt	1,2 kg
Forpakning	750 ml/fl, 12 stk/krt
Type	1-Komponent Polyurethan Steinlim
Arbeidstemperatur	-5 °C til + 35 °C (Flasken bør holde romtemperatur)
Temp. bestandighet	-40 °C til + 90 °C
Lagringstid	Minst 12 måneder i uåpnet originalforpakning, ved tørr og kjølig oppbevaring.
Bruksområde	Limet hefter godt på betong og naturstein. Brukes til å lime betong og naturstein i ikke bærende vegger.
Påføring	Bruk hansker og beskyttelsesbriller. Hold flasken i en oppreist posisjon, fjern hetten fra adapteren, og skru dyserøret på flasken. Etter at dyserøret er montert ristes flasken minst 20 ganger innen arbeidet begynner. En fuktet overflate sikrer bedre resultater. I kaldt vær bør boksen varmes opp i et varmt rom eller i vann, temperaturen i rommet eller vannet må ikke overskride 30°C. PU Steinlim vil danne et tynt lag av lim få sekunder etter påføringen. Press steinenes flater som skal limes mot hverandre umiddelbart etter at limet har spredd seg. PU Steinlim kan anvendes på både loddrette og vannrette flater.
Rengjøring	Uherdet lim/skum kan fjernes med aceton. Herdet lim kan kun fjernes mekanisk.
Herding	Klebefri overflate ved +23°C 50% RF 8-15 minutter Gjennomherdet overflate ved +23°C 50% RF 24 timer Gjennomherdet overflate ved +5°C 50% RF 72 timer
Forbruk	Ved en limstreng på 4 cm Ø holder 1 flaske til ca. 45 lpm ved bruk av munnstykket, med pistol ca. 42 lpm

