

PRODUKTBLAD

Betonglim PL 800

Art nr 098000



Betonglim används för att t ex fästa passbitar av takpannor som kapas vid valnockar och rännalar.

Betonglim PL 800 förblir något elastisk och är väl anpassad till limning av betongprodukter.

Torktiden kan variera mellan ett par timmar och något dygn beroende på limfogens storlek, temperatur och luftförhållanden.

Betonglim PL 800 levereras i patron, 310 ml och appliceras med fogspruta.

Man kan med fördel limma pannor en dag i förväg. Då sitter passbitarna fast vid en hel panna direkt när man kapat.



Artikelinformation

Vikt	0,35 kg
Förpackning	310 ml/patron, 12 st/kartong
Egenskap	Isocyanat- och lösningsmedelsfritt
Åtgång	Ex limsträng 5 x 4 mm 15,5 m Ex limsträng 10 x 5 mm 6,2 m
Arbetstemperatur	+5°C till +40°C Vid limning i låga temperaturer rekommenderas att limmet är förvämt.
Temp.beständighet	-40°C till +90°C
Lagringstid	Minst 12 månader i öppnad orginalförpackning.
Användningsområde	Limmet har mycket starkt vidhäftning och optimal bindningsstyrka på många byggnads-material både inom- och utomhus.
Applicering	Limmets unika sammansättning ger extrem initialstyrka vilket medför att limmet har relativt fast konsistens och därför behövs en handspruta av bra kvalitet som klarar att mata ut limmer.
Rengöring	Ohärdad massa med aceton. Härdad massa kan endast tas bort mekaniskt med t ex kniv.